

PaperGuard EZK4

Art nr: EZK4-320-BIO



Art nr:	EZK4-320-BIO
Storlek:	7/S-11/XXL
Material:	Papperscellulosa, Nylon/ Spandex, HPPE/Tungsten, PU/Nitril
Förpackning:	10/60
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016, EN407:2020, OEKO-TEX Standard 100, Global Recycled Standard
Kategori:	II



EN388

EN407



CAT: II

4X42D

X1XXXX

STANDARD
100



Egenskaper

Extremt tunn och slitstark skärskyddshandske i en kombination av PaperGuard®tråd gjord av papperscellulosa från hållbara källor och TekArmor® gjord av en kombinationsfiber med HPPE/Tungsten. De porösa fibrerna har unika egenskaper som mjukhet, slitstyrka, naturligt antibakteriell, tvättbarhet och snabbtorkande. TekArmor® ger handsken extra slitstyrka och ett högt skärskydd i nivå D. Handsken är otroligt lätt, bekväm och snäll mot huden med överlägsen andningsförmåga. En tunn vatten- och oljeresistent Bio-EZGrip® beläggning i innerhanden ger ökad slitstyrka och ett bra grepp med bibehållen fingertoppskänsla. Touchscreen kompatibel behandling i ytskiktet på handsken gör att det går precis lika bra att svara i telefonen som om man inte hade handskar på händerna.

Materialinformation

Stickad handske i 18g garn av papperscellulosa, HPPE/Tungsten och nylon/spandex med PU/Nitril beläggning i innerhanden.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

Nötningsmotstånd
Skärbeständighet
Rivhållfasthet
Punkteringsmotstånd
Utökad skärbeständighet
Stötskyddstest

Soft Touch AB

Postal adress Gamla Alingsåsvägen 24, 433 38 Partille, Sweden

Phone: +46 (0)31-548050 Fax: +46 (0)31-531005 Email: info@softtouch.se Website: www.softtouch.se

